射出・押出成形用低ハロゲン難燃性コンパウンド

項　目	密度	MFR (21.18N)	MFR (211.8N)	引張強さ[1)]	切断時伸び[1)]	デュロメータ硬さ (HDD)	脆化温度 F0 (分離)	酸素指数	絶縁破壊強度	体積抵抗率	耐燃性 (B法)	カラー	用途	特　長
試　験　法	JIS K 7112-1	JIS K 7210-1	JIS K 7210-1	JIS K 6251	JIS K 6251	JIS K 7215	JIS K 7216	JIS K 7201-2	JIS C 2110-1	JIS C 2139-3-1	JIS C 60695-11-10	-		
単　位	g/cm^3	g/10min	g/10min	MPa	%	-	℃	-	kV/mm	Ω･cm	-			
銘　柄														
NUCG-2661A	1.26	7.4	350	13	700	48	< -55	27	26	8×10^{13}	V-0[3)]	黒色	線カバー等、各種射出・押出成形用途	高難燃性。 耐熱変形性が非常に優れている。 加工性が良い。 耐摩耗性が良好。 耐候性が付与されている。

1) 1mm厚圧縮成形シート、ダンベル状3号形、引張速度200mm/min

2) 2.0mm厚圧縮成形シート

3) 2.3mm厚圧縮成形シート

注）本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。